



淮安市上研化工有限公司

AMORSO-1652E

改性聚酯环氧树脂

特性:

- PET, 电镀铝金属密着性
- 耐水性, 耐高温蒸煮性
- 低游离甲醛
- 耐化性, 染料兼容性
- 储存安定性
- 自交联型树脂

用途:

- PET 凹版油墨
- 真空电镀, 金属耐蒸煮面漆
- 可添加于金属烤漆中, 提升耐水煮性

性质:

品名	AMORSO-1652E
固成份%	50 ± 2
酸值	<5
溶剂	BCS,IPA
反应温度时间	190度20秒

建议配方

原料名	重量比(a)
AMORSO-1652E	32
酒精	8
15%黄色染料	1
酒精	20
Amorso-495B	1
AMORSO-145A	0.1
AMORSO-1835C	0.5
合计	62.6
烘烤条件	190°C X15 秒 铝面 190°C X25 秒 膜面
测试材质	PET 膜
刮涂膜厚	3 号刮棒

[本资料仅供参考之用, 客户应依据各处的应用及要求等, 就本产品先行实验, 以决定其适用性]

地址: 江苏省昆山市萧林中路 1999 号福亨产业园 A-708 室 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876



淮安市上研化工有限公司

试验结果

试验项目	AMORSO-16252E
密着	OK
耐 MEK	>50
水煮 1 小时	OK
5%NaOH 水煮 20 分	OK
15%HCl 浸泡 5 分钟	OK

安全:

本产品含有溶剂, 须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其他资料请参考物质安全资料表

包装:

- 25 kg 的塑胶桶
- 200kg 的铁桶

[本资料仅供参考之用, 客户应依据各处的应用及要求等, 就本产品先行实验, 以决定其适用性]

地址: 江苏省昆山市萧林中路 1999 号福亨产业园 A-708 室 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876